



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1333

2026F0491



检验报告

产品名称 刨花板
(橡胶木 SPB)

委托单位/委托人 四川锃明板材有限公司

检验类别 委托检验

中国林业科学研究院木材工业研究所

Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry

国家人造板与木竹制品质量检验检测中心

National Center of Inspection and Testing for Wood-based Panels and Wood-Bamboo Products

中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

Inspection laboratory for Wood-based Panels and Timber, Chinese Academy of Forestry

中国林业科学研究院木材工业研究所
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

检验报告

No. 2026F0491

共 2 页 第 1 页

委托单位/委托人	四川昆明板材有限公司		
生产/经营单位	西双版纳云橡木业科技有限公司		
产品名称	刨花板 (橡胶木SPB)	商 标	KM USOM
规 格	2800mm×1220mm×18mm	检验类别	委托检验
等 级	E ₀ 级 F☆☆☆☆	送 样 者	李彬
产品型号/类型	潮湿状态下使用的家具型	到样日期	2026-08-14
样品数量	600mm×600mm×18mm 5块	生产日期/批号	2026-03-10
产品构成	胶种: MDI		
检验时间	2026-08-14 ~ 2026-09-08		
检验依据和 检验项目	GB/T 4897-2015: 密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、 弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、 24h吸水厚度膨胀率、握螺钉力 GB/T 39600-2021: 甲醛释放量 参照 JIS A 5908:2022: 甲醛释放量		
检验结论	见本报告第2页。 检验单位(公章) 签发日期: 2026-09-09		
备 注	1. 送检样品生产/经营单位 and 产品原始信息由委托单位/委托人提供; 2. 本报告仅对送检样品负责。		

批准: 邵献弘

审核: 杨海平

编写: 黄永农

中国林业科学研究院木材工业研究所
国家人造板与木竹制品质量检验检测中心
中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

检 验 报 告

No. 2026F0491

共 2 页 第 2 页

委托单位/委托人	四川锯明板材有限公司			
生产/经营单位	西双版纳云橡木业科技有限公司			
检验项目	单位	标准规定值	检验结果	判定结果
密度	g/cm ³	—	0.62	—
板内密度偏差	%	±10	+6.5, -4.8	合格
含水率	%	3~13	8.1	合格
静曲强度	MPa	μ_L : 13	13.6	合格
弹性模量	MPa	μ_L : 1900	2350	合格
内胶合强度	MPa	μ_L : 0.40	0.51	合格
表面胶合强度	MPa	μ_L : 0.8	1.10	合格
24h吸水厚度膨胀率	%	μ_u : 14.0	7.8	合格
握螺钉力	N	板面≥900 板边≥600	板面: 1220 板边: 900	合格
甲醛释放量 (气候箱法)	mg/m ³	E _F 级≤0.025	0.010	合格
甲醛释放量 (干燥器法)	mg/L	$X_{mean} \leq 0.3$, $X_{max} \leq 0.4$ (委托单位质量要求)	X_{mean} : 0.04, X_{max} : 0.04	合格
(以下空白)				
备 注	—			

编写: 黄永农

审核: 郭敏

批准: 郭敏

